

○ 参考 樹種別木材チップ換算係数

(平成 15 年改定 林野庁業務資料)

単位：m<sup>3</sup>/BDT

(国産樹種)

| 樹種    | 標準的な係数 |
|-------|--------|
| スギ    | 2.63   |
| ヒノキ   | 2.27   |
| アカマツ  | 1.92   |
| カラマツ  | 2.00   |
| エゾマツ  | 2.33   |
| トドマツ  | 2.50   |
| ミズナラ  | 1.47   |
| クリ    | 1.66   |
| ブナ    | 1.54   |
| オニグルミ | 1.89   |

〈輸入針葉樹〉

| 主な産地国    | 標準的な係数 |
|----------|--------|
| アメリカ     | 2.25   |
| カナダ      | 2.31   |
| ロシア      | 2.44   |
| オーストラリア  | 2.19   |
| ニュージーランド | 2.28   |
| フィジー     | 2.07   |
| 中国       | 2.04   |
| チリ       | 2.52   |
| ブラジル     | 2.03   |

(輸入広葉樹)

| 主な産地国   | 標準的な係数 |
|---------|--------|
| オーストラリア | 1.64   |
| インドネシア  | 1.46   |
| タイ      | 1.53   |
| 中国      | 1.63   |
| ベトナム    | 1.50   |
| マレーシア   | 1.89   |
| チリ      | 1.79   |
| ブラジル    | 1.68   |
| エクアドル   | 1.68   |
| 南アフリカ   | 1.72   |